

TECHNISCHE DATEN		(alle Werte sind Durchschnittswerte, abhängig vom Farbton)	
<i>Dichte:</i>	1020 kg/m ³		
<i>FK-Dichte:</i>	1350 kg/m ³		
<i>Festkörper:</i>	53 Gewichts-%		
	40 Volumen-%		
<i>VOC-Gehalt:</i>	46,4 Gewichts-%		
<i>ChemVOCFarbV-Einstufung:</i>	VOC-Wert: = 471 g / l		
<i>Bindemittelbasis:</i>	ölmodifiziertes Alkydharz		
<i>Farbtöne:</i>	Viele Farbtöne unter Berücksichtigung der Mindestfertigungsmengen. (Tagesleuchtfarben, Perlglanz- und Metallicfarbtöne auf Anfrage)		
<i>Lieferviskosität:</i>	ca. 120 s DIN 53211, leicht strukturviskos		
FILMEIGENSCHAFTEN			
<i>Glanz:</i>	glänzend Glanzwert > 80	bei 60° Betrachtungswinkel	<i>Artikel-Reihe:</i> 0001-xxxx
<i>DIN EN ISO 2813</i>	Bei Metallic- und Perlglanzfarbtönen kann dieser Glanzgrad nicht erreicht werden!		
	seidenglänzend Glanzwert 50 ± 10	bei 60° Betrachtungswinkel	<i>Artikel-Reihe:</i> 4001-xxxx
	seidenmatt Glanzwert 30 ± 10	bei 60° Betrachtungswinkel	<i>Artikel-Reihe:</i> 5001-xxxx
	matt Glanzwert < 20	bei 60° Betrachtungswinkel	<i>Artikel-Reihe:</i> 6001-xxxx
<i>Beständigkeiten:</i>	Wetter	+	Lösemittel -
	Tropfwasser	o	Treibstoffe -
	Wäßrige Reinigungsmittel	o	Schmierstoffe o
	Wasserlagerung	-	trockene Hitze 100 °C
<i>Überlackierbarkeit:</i>	mit <u>sich selbst oder aromatenfreien Alkydharzlacken</u>	1 Tag - > 3 Monate	
	<u>anderen / fremden Alkydharzlacken</u>	nicht empfohlen	
	<u>2-Komponenten-Lacken</u>	nicht geeignet	
LIEFER- UND VERSANDEINHEITEN			
	(unter Beachtung der Mindestbestellmengen):		
	1 Hobbock mit 25 kg = 24,6 ± 1,3 l		
	1 Eimer mit 10 l = 10,2 ± 0,5 kg		
	andere Einheiten auf Anfrage		
	nicht alle Farbtöne sind in allen angegebenen Gebindegrößen verfügbar		
ARBEITSSICHERHEIT / LAGERUNG / UMWELTDATEN			
Für die Verarbeitung und Lagerung sind die allgemeingültigen Richtlinien für den Umgang mit Anstrichstoffen einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind zu beachten.			
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.			

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels Gerichtsstand Osnabrück
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

<http://www.osnatol.de>
 e-mail: info@osnatol.de

Banken:

Volksbank GMHütte eG (BLZ 265 659 28) 4583 000.200
 BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00
 Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700
 BIC: DEUTDE33B265 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00