



684 POLYPLAN ALL-IN-ONE-FR

Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet und lackiert, Oberseite hochglanzgeprägt, schwerbrennbar, UV-Stabilisiert, cadmiumfrei

polyester fabric, double-sided PVC coating and lacquer, upside high-gloss embossed, flame retardant, UV stabilised, free of cadmium,

tissu polyester, enduction PVC et vernis biface; face extérieure calandree haute brillance, difficilement inflammable, stabilisé UV, sans cadmium

Gewebe fabric tissu	DIN 60 001	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	PES PES
Bindung weave armure	DIN ISO 9354		L 1/1 plain weave 1/1 toile 1/1
Fadenfeinheit linear density titre	EN ISO 2060	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	1100 dtex 1100 dtex
Flächengewicht weight poids total	DIN EN ISO 2286-2		690 g/m ²
Höchstzugkraft max. tensile strength résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	2600 N/5 cm (23°C+/-5°C) 2500 N/5 cm (23°C+/-5°C)
Weiterreißkraft tear strength résistance à la déchirure amorcée	DIN 53 363	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	300 N 300 N
Haftung adhesion adhérence	DIN EN ISO 2411 (Probe verschweißt)	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	120 N/5cm
Kältebeständigkeit cold resistance résistance au froid	DIN EN 1876-1		- 30°C
Wärmebeständigkeit heat resistance résistance au froid	IVK/Pkt. 5		+ 70°C
Lichtechtheit Light fastness solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02		min. 7



Knickfestigkeit resistance to damage by flexing résistance à la flexion	DIN 53359 A	Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen No cracks after 100.000 flexures Pas de fissures après 100 000 plis.
Brennverhalten flame retardancy comportement au feu	DIN 4102 NFP 92-503 CSE RF 1/75A CSE RF 3/77 SN 198898(1987) DIN EN 13501-1 UNE 23723-90	B1 M2 CI2 CI2 5.3 B s2 d0 M2

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. • **Note:** Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of $\pm 5\%$. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified no liability will be granted. • **Avvertanza:** Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramnete tecnico del pordotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valore nominali con una tolleranza di $\pm 5\%$. Tutti i dati correpondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. Per ulteriori utilizzi è necessaria l'autorizzazione da parte di Sattler AG. Senza una dichiarazione di autorizzazione emessa da Sattler AG non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli indicati. • **Note:** Sous réserve de modifi cations techniques. Les données indiquées sans tolérance s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de +/- 5 %. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'autres utilisations que celles indiquées, le consentement exprès de Sattler AG est à demander, faute de quoi Sattler AG n'assumera aucune responsabilité pour toute utilisation non-recommandée. • **Примечание:** Компания Sattler оставляет за собой право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу. Все данные без указания допустимых отклонений являются номинальными показателями с допуском $\pm 5\%$. Все данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и представляют собой информационный материал, не имеющий законной силы. В случае использования продукции в сферах применения, отличающихся от указанного нами предназначения, требуется отдельное согласие компании Sattler. Если компания Sattler не дает отдельного согласия, она освобождается от своей юридической ответственности для применения, не соответствующего предназначению продукции.