

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 351 920 seidenmatt, 0893 351 930 hochglanz

Klarlack

Universell auf metallischen Untergründen einsetzbarer, schnelltrocknender und sehr gut polierbarer 1K-Klarlack mit exzellenter Oberflächenoptik.

Anwendungsgebiete:

Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.

Eigenschaften:

- schnelle Trocknung
- hoher Glanz
- guter Verlauf
- Rezeptur ist schwermetallfrei

Anwendung:

Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand ca. 20 - 25 cm. Abluftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 min. einhalten.

Technische Daten:

Geruch	charakteristisch
Temperaturbeständigkeit	bis +80°C
Trocknungszeit bei 20°C	
Staubtrocken	< 10 min.
Griffest	< 60 min.
Zündtemperatur	365°C
Dampfdruck	3600 hPa bei 20°C
Wasserlöslichkeit	teilweise mischbar

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweise:

Lagertemperatur +15°C bis +25°C und max. 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Optimale Verarbeitungstemperatur beträgt +20°C. Keine Lackierung auf beschichteten Untergründen mit Kunstharzlacken, da dies zu einem Hochziehen und zu einer Kräuselung der Altlackierung führen kann.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.